



# DECOMUR

FICHE N° F 25

## Définition

DECOMUR est un revêtement semi-épais monocouche en phase aqueuse, prêt à l'emploi, donnant un aspect satiné et légèrement pommelé.

## Destination

Décoration et protection intérieure et tout particulièrement des parties communes d'immeubles ou de bâtiments administratifs et publics (entrées, couloirs, cages d'escalier...).

DECOMUR s'emploie sur tous les supports traditionnels (enduit-ciment, bois...) en travaux neufs ou en rénovation.

## Qualités

- Film très résistant assurant une protection durable
- Parfaite lessivabilité facilitant l'entretien
- Garnissant et très opacifiant
- Très grande facilité d'emploi
- Décoratif et satiné
- Bien que structuré et dur, le film reste soyeux et non agressif
- Produit en phase aqueuse sans odeur

## Application

En une couche à la brosse ou au rouleau laine. Graisser suffisamment le support et répartir uniformément la charge ; le relief sera obtenu par le passage du rouleau de haut en bas en un mouvement régulier.

DECOMUR peut également être projeté à l'aide d'un pistolet type "Airless".

## Mise à la teinte

Avec les colorants concentrés universels, pour les tons pastels ou sur commande.

## Recommandations

Température minimale de mise en œuvre : +5°C. Ne pas appliquer sur des métaux ferreux non revêtus d'une couche de peinture antirouille.

Préparation des fonds dans le respect des règles du DTU 59.1.

COMPOSITION	Liant principal : copolymère acrylique. Pigment : oxyde de titane. Charges : carbonates de calcium. Eau, solvant de coalescence et adjuvants divers
IDENTIFICATION	Classification AFNOR : famille I, classe 7b2. pH : 9 +1. Densité : 1,4. Extrait sec à 105°C : 64%. Viscosité à 20°C : 400 poises.
CARACTÉRISTIQUES	Rendement : 1,8 à 2,4 m <sup>2</sup> / litre (selon support et relief désiré). Séchage hors poussière : 2 heures. Sec : 4 heures - Dur : 24 heures (dans des conditions climatiques normales : T° 20°C ; HR 70%).
DILUTION	Prêt à l'emploi pour l'application au rouleau. Au pistolet, ajouter environ 3% d'eau.
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	A l'eau, immédiatement après utilisation.
CONDITIONNEMENT	3 et 15 litres.
STOCKAGE	Un an en emballage d'origine, hermétiquement fermé, conservé à l'abri du gel ou des fortes chaleurs. DECOMUR craint le gel.
CLASSIFICATION COV	Valeur limite UE pour un produit (Cat A/a) : 30 g/l (2010) Ce produit contient maximum 21 g/l COV.