



## BATIPORE

FICHE N° A 10

### Définition

Peinture alkyde semi-brillante, microporeuse, pour bois.

### Destination

BATIPORE s'applique sur toutes les qualités de bois, à l'extérieur et à l'intérieur, en couche d'impression et de finition.

### Qualités

- Microporosité constante supprimant les phénomènes de cloquage ou d'écaillage et garantissant une parfaite tenue dans le temps.
- Imperméabilité aux eaux de ruissellement évitant les variations dimensionnelles du bois.
- Très haut pouvoir opacifiant.
- Très bonne résistance aux intempéries et aux ultraviolets.
- Aspect tendu semi-brillant.
- Grande facilité de mise en œuvre.

### Application

Brosse, rouleau ou pistolet.

- Sur bois nus : 1<sup>ère</sup> couche diluée de 5 à 10% ; 2<sup>ème</sup> couche diluée de 0 à 5% ; 3<sup>ème</sup> couche non diluée.
- Sur bois imprimés : 1<sup>ère</sup> couche diluée de 0 à 5% ; 2<sup>ème</sup> couche non diluée.
- En entretien : une couche non diluée. Attendre 24 heures entre deux couches.

### Mise à la teinte

BATIPORE est disponible en 30 teintes de base (voir nuancier) ou réalisable dans les 1000 teintes du système TECHNOCOLOR.

### Recommandations

Pour éviter tout risque de cloquage, il est recommandé de ne pas appliquer BATIPORE sur des bois dont le taux d'humidité est supérieur à 17% (sauf couche d'impression). Eviter toute application sur des supports dont le pH est supérieur à 11. BATIPORE ne doit être appliqué que sur des supports propres, secs, sains.

Les boiseries revêtues d'anciennes peintures doivent être préalablement poncées ou décapées.

Préparation des supports selon DTU 59.1.

COMPOSITION	Liant principal : résines alkydes microporeuses. Pigment : oxyde de titane traité. Solvant : White Spirit.
IDENTIFICATION	Classification AFNOR : famille I, classe 4a. Finesse : 9 (jauge Hegman). Densité : 1,3 ± 0,1 (BATIPORE blanc). Extrait sec : 74% ± 2% (BATIPORE blanc). Viscosité à 20°C : 19 poises.
CARACTÉRISTIQUES	Rendement : 10 à 12 m <sup>2</sup> au litre par couche. Séchage : hors poussière : 3 heures - sec : 5 heures - recouvrable : 24 heures.
DILUTION	De 0 à 10% de White Spirit selon les couches et l'absorption des supports.
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	Au White Spirit, immédiatement après utilisation.
CONDITIONNEMENT	0,75 - 2,5 - 10 et 15 litres.
STOCKAGE	Un an en emballage d'origine, hermétiquement fermé.
CLASSIFICATION COV	Valeur limite UE pour un produit (Cat A/d) : 300 g/l (2010) Ce produit contient maximum 290 g/l COV.