



MATOLAC "S"

FICHE N° A 70

Définition

Peinture glycéroph talique thixotrope mate, très couvrante, prête à l'emploi, lavable, isolante, non jaunissante.

Destination

MATOLAC "S" s'emploie à l'intérieur pour tous les travaux de finition mate, sur fonds neufs ou anciens.

Qualités

MATOLAC "S" se distingue par son pouvoir opacifiant permettant d'obtenir, sur la plupart des fonds, une finition irréprochable en une seule couche. Son caractère thixotrope donne une très grande facilité d'emploi en évitant les phénomènes de coulure, cordage et reprise.

Application

Brosse, rouleau ou pistolet "AIRLESS", en 1 couche pour des travaux d'entretien, en 2 couches sur des fonds neufs.

Mise à la teinte

Avec les colorants concentrés universels, pour les tons pastels.

Recommandations

Sur fond écaillé ou poudreux, procéder à un lessivage ou un décapage selon l'état. Les fonds très poreux seront revêtus d'une première couche de MATOLAC "S" diluée à 15% de White Spirit.

Préparation des fonds selon DTU 59.1.

COMPOSITION	Liant principal : résines glycéroph taliques et alkydes thixotropes. Pigment : oxyde de titane. Charges : lithopone, carbonates de calcium. Solvant : White Spirit.
IDENTIFICATION	Classification AFNOR : famille I, classe 4a. Finesse : 7 (jauge Hegman). Densité : 1,8 ± 0,1. Extrait sec : 75% ± 2%. Viscosité à 20°C : 67 poises.
CARACTÉRISTIQUES	Rendement : 9 à 12 m ² / litre, selon porosité du fond. Séchage : hors poussière : 1 heure - Sec : 3 heures - Recouvrable : 12 heures.
DILUTION	Application monocouche : ajouter 0 à 3% de White Spirit sur fonds poreux. Application en 2 couches : diluer la 1 ^{ère} couche avec 5 à 7% de White Spirit.
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	Au White Spirit, immédiatement après utilisation.
CONDITIONNEMENT	1 kg, 5 kg et 15 litres.
STOCKAGE	Un an en emballage d'origine, hermétiquement fermé.
CLASSIFICATION COV	Valeur limite UE pour un produit (Cat A/g) : 350 g/l (2010) Ce produit contient maximum 277 g/l COV.