



## BATILAC SATIN

FICHE N° A 30

### Définition

Peinture glycéroph talique satinée non jaunissante pour extérieur et intérieur.

### Destination

BATILAC SATIN convient pour tous les travaux de finition satinée et en particulier pour boiseries, portes, métaux ferreux, salles d'eau, cuisines...

### Qualités

Très bon rapport qualité./prix ; facilité d'application ; absence de coulure et d'éclaboussure ; haut pouvoir couvrant et garnissant ; film d'un satiné durable, lessivable, très dur et d'un entretien facile.

### Application

Brosse, rouleau, pistolet, en 1 couche pour des travaux d'entretien, en 2 couches sur des fonds neufs.

### Mise à la teinte

Avec les colorants concentrés universels, pour les tons pastels.

### Recommandations

BATILAC SATIN s'applique sur fonds propres, secs, sains et parfaitement adhérents. Imprimer les boiseries neuves ou les plâtres avec IMPRIMO ou IMPRIMAT.

Traiter préalablement les métaux ferreux avec 1 couche de BATIFER ou d'ANTICO PH selon leur état.

Préparation des supports selon DTU 59.1.

COMPOSITION	Liant principal : résines alkydes et glycéroph taliques - Pigment : oxyde de titane rutile - Solvant : White Spirit.
IDENTIFICATION	Classification AFNOR : famille I, classe 4a - Finesse : 9 (jauge Hegman) - Densité : 1,64 ± 0,1 - Extrait sec : 85% ± 2% - Viscosité à 20°C : 38 poises
CARACTÉRISTIQUES	Rendement : 10 à 12 m <sup>2</sup> / litre (variable selon porosité du fond). Séchage - hors poussière : 2 heures. Sec : 4 heures. Recouvrable : 12 heures.
DILUTION	BATILAC SATIN est prêt à l'emploi. En première couche ou au pistolet, ajouter 6 à 7% de White Spirit.
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	Au White Spirit, immédiatement après utilisation.
CONDITIONNEMENT	4 - 10 et 15 litres.
STOCKAGE	Un an en emballage d'origine, hermétiquement fermé.
CLASSIFICATION COV	Valeur limite UE pour un produit (Cat A/d) : 300 g/l (2010) Ce produit contient maximum 292 g/l COV.