



DECOLUX SATIN

FICHE N° A 52

Définition

Peinture laque satinée tendue, haut de gamme, à base de résines acryliques et polyuréthanes, en phase aqueuse, intérieure et extérieure.

Destination

Pour tous travaux exigeants une finition satinée soignée. A l'intérieur, en travaux neufs ou en rénovation sur les murs, dans les pièces humides, les cuisines, sur les boiseries ou les métaux. A l'extérieur sur boiseries ou métaux préparés.

Qualités

Film tendu, dur et très résistant ; très grande facilité d'application ; haut pouvoir couvrant et opacifiant ; parfaite résistance au lavage ; laque sans odeur permettant une réutilisation immédiate des locaux ; très faible teneur en COV.

Application

A la brosse ou au rouleau spécial acrylique, ou au pistolet 'Airless'. DECOLUX SATIN s'applique en 1 ou 2 couches pour tous travaux d'entretien ; en 2 couches sur des fonds neufs ou décapés, apprêtés.

Mise à la teinte

Toutes teintes de notre nuancier 1.000 teintes avec le système TECHNOCOLOR, ou avec des colorants concentrés pour les tons pastels.

Recommandations

DECOLUX SATIN s'applique sur des fonds propres, secs, sains et parfaitement adhérents, préalablement préparés dans le respect des directives du DTU 59.1. Impression des boiseries, plâtres neufs, bétons et enduits ciment avec IMPRIMO ou IMPRIMAT. Lessivage ou ponçage des anciennes peintures et des revêtements bien adhérents. Décapage des peintures farinantes, écaillées ou peu adhérentes. Brossage et préparation des métaux ferreux, puis application d'1 couche d'antirouille ANTICO PH. Préparation et dégraissage des métaux non ferreux et application d'une couche de primaire d'accrochage CHABOPRIMER.

COMPOSITION	Liant : Résines acryliques et polyuréthanes. Pigment : Oxyde de titane rutile traité. Solvant : Eau. Adjuvants divers.
IDENTIFICATION	Classification AFNOR Famille I, classe 7b2/6a - pH : 8 ± 1 - Densité à 20°C : $1,33 \pm 0,1$ - Extrait sec à 105°C : $59\% \pm 2\%$ - Cendres à 450°C : $30\% \pm 2\%$ - Finesse de broyage : 9/10 - Viscosité à 20°C : 60 poises - Taux de brillance : 35% sous 60°
CARACTÉRISTIQUES	Rendement : 12 à 14 m ² par litre et par couche, selon la porosité et la structure du support. Séchage : hors poussières en 1 heure ; Sec en 3 à 4 h. (avec T° = 20°C et HR = 70%) ; Recouvrable après 6 à 8 heures.
DILUTION	DECOLUX SATIN est prêt à l'emploi. Lors d'application au pistolet, ajouter 2 à 3% d'eau.
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	A l'eau, immédiatement après utilisation.
CONDITIONNEMENT	Emballages de 1 litre, 3 litres et 10 litres.
STOCKAGE	Un an, en emballage d'origine hermétiquement fermé, conservé dans un lieu tempéré.
CLASSIFICATION COV	Valeur limite UE pour un produit (Cat A/d) : 130 g/l (2010). Ce produit contient maximum 10 g/l COV. Fiche de sécurité sur notre site www.chabaud.com