



# PEINTURE DE RAVALEMENT À LA "PLIOLITE"<sup>®</sup> - D 2 -

## MATOLITE

### Définition

Peinture de ravalement microporeuse très couvrante à la "Pliolite"<sup>®</sup>. Aspect mat.

### Destination

MATOLITE convient à tous les supports du bâtiment tels que béton, crépis, enduit-ciment, brique, pierre, agglomérés, plâtre. MATOLITE assure une parfaite protection des façades en toutes zones (urbaine, rurale ou maritime).

### Qualités

Film microporeux laissant respirer le support. Très haut pouvoir couvrant. Facilité d'application. Excellente adhérence sur tous supports sains. Peinture non jaunissante et auto-lavable.

### Application

Brosse, rouleau ou pistolet "AIRLESS", en 1 couche pour des travaux d'entretien, en 2 couches sur les fonds neufs.

### Mise à la teinte

Avec des colorants concentrés universels, pour les tons pastels, ou par système TECHNOCOLOR 1000 teintes.

### Recommandations

Préparation des fonds dans le respect des règles du DTU 59.1.

Les fonds anciens, poudreux, écaillés, peu adhérents devront être brossés ou lessivés préalablement.

Les métaux ferreux devront être revêtus d'une couche antirouille.

Pour tout problème particulier, veuillez consulter le dépositaire MATOLITE.

COMPOSITION	Liant principal : résines "Pliolite" <sup>®</sup> en solution dans le White Spirit. Pigment : oxyde de titane rutile. Charges : carbonates de calcium. Solvant : White Spirit.
IDENTIFICATION	Classification AFNOR : famille I, classe 7b1. Finesse : 3 (jauge Hegman). Densité : $1,6 \pm 0,1$ . Extrait sec : $72\% \pm 2\%$ . Viscosité à 20°C : 60 poises.
CARACTÉRISTIQUES	Rendement : 8 à 10 m <sup>2</sup> / litre selon porosité du fond. Séchage - sec : 3 heures - Recouvrable : 12 heures - Dur : 24 heures.
DILUTION	1 <sup>ère</sup> couche : ajouter 2 à 5% de White Spirit. 2 <sup>ème</sup> couche : 0 à 3% de White Spirit. Application en monocouche : 0 à 3% de White Spirit.
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	Au White Spirit, immédiatement après utilisation.
CONDITIONNEMENT	4 et 15 litres.
STOCKAGE	Un an en emballage d'origine, hermétiquement fermé, conservé à l'abri de la chaleur.
CLASSIFICATION COV	Valeur limite UE pour un produit (Cat A/c) : 430 g/l (2010) Ce produit contient maximum 428 g/l COV.

CHABAUD SAS

380 Rue Terre de Roy - ZI - 34748 VENDARGUES Cedex (FRANCE) - Tél. (33) 04 67 87 20 20 - Fax (33) 04 67 87 19 93 internet : chabaud.com / e-mail : chabaud@chabaud.com