



## TECHNOFIX

FICHE N° D 60

### Définition

Fixateur et régulateur de fond en milieu solvant, pour intérieur et extérieur, prêt à l'emploi, non pigmenté.

### Destination

Fonds très farinants, gras (bétons bruts de décoffrage), déjà peints (peinture type pliolite), TECHNOFIX convient également au plâtre, qu'il durcit et dont il diminue la porosité.

### Qualités

Excellente pénétration et consolidation de tous les supports, absorbants ou non, de par l'extrême finesse de ses particules. TECHNOFIX assure aux revêtements de finition un parfait accrochage sur fonds neufs ou anciens.

### Préparation des fonds

Les fonds doivent impérativement être secs, sains, propres et parfaitement adhérents.

**Fonds non peints** : brossage et si nécessaire dégraissage.

**Fonds déjà peints** : lessivage, lavage haute pression ou éventuellement décapage selon l'état et la nature de l'ancienne peinture ou revêtement (consulter le distributeur).

**Fonds contaminés** : lorsque le support présente des traces de mousses, lichens, champignons..., effectuer un traitement approprié au préalable (voir traitement MAC PRIM et MAC CIDE).

### Application

Agiter TECHNOFIX avant mise en œuvre. L'application s'effectue à la brosse ou au rouleau.

### Recommandations

TECHNOFIX est inflammable ; ne pas manipuler près d'une flamme ou d'une source de chaleur. En cas d'utilisation à l'intérieur, prévoir une ventilation suffisante des locaux. Appliquer par des température comprises entre +5°C et +35°C.

Ne pas mettre en œuvre par temps de pluie ou menaçant, ni sur un support humide ou gelé.

Pour tout problème particulier, veuillez consulter le dépositaire TECHNOFIX.

COMPOSITION	Liant principal : résines vinyliques en solution dans du White Spirit. Solvant : White Spirit. Adjuvants
IDENTIFICATION	Classification AFNOR : famille I, classe 7b1. Densité : 0,9 ± 0,1. Viscosité à 20°C : Coupe Ford N° 4 = 15 secondes. Extrait sec à 105°C : 6% ± 2%.
CARACTÉRISTIQUES	Rendement : 5 à 7 m <sup>2</sup> / litre (variable selon porosité des fonds). Séchage : 2 heures. Recouvrable : 12 heures (dans conditions climatiques normales : T = 20°C et H.R. = 70%).
DILUTION	TECHNOFIX est prêt à l'emploi ; ne pas diluer.
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	Au White Spirit, immédiatement après utilisation.
CONDITIONNEMENT	5 et 15 litres.
STOCKAGE	Un an en emballage d'origine, hermétiquement fermé, conservé à l'abri des fortes chaleurs.
CLASSIFICATION COV	Valeur limite UE pour un produit (Cat A/h) : 750 g/l (2010) Ce produit contient maximum 740 g/l COV.