



## SOUS-COUCHE ET RÉGULATEUR DE FOND POUR R.P.E.

# CHABOFIX

FICHE N° D 10

### Définition

Sous-couche opacifiante et régulatrice de fond prête à l'emploi, en phase aqueuse, pour les revêtements plastiques épais de la gamme TECHNOFAS, TECHNODECOR et TECHNOXANE.

### Destination

CHABOFIX s'utilise sur des supports neufs, extérieurs ou intérieurs, en béton brut, enduit ciment, béton cellulaire, brique, parpaing ou plâtre.

### Qualités

- Très grande facilité de mise en œuvre
- Assure une bonne opacité
- Perméabilité à la vapeur d'eau
- Excellent accrochage
- Facilite la tenue des R.P.E. et diminue le risque de reprises
- Régule l'absorption du support

### Préparation des supports

Conformément aux DTU en vigueur à la date des travaux. S'assurer que le support est propre, sain, sec, parfaitement adhérent et débarrassé de toute trace d'huile de décoffrage. Il est conseillé d'effectuer un brossage préalable.

### Application

Brosse ou rouleau, en une seule couche.

### Recommandations

Température de mise en œuvre : entre +5°C et +35°C. Ne pas appliquer par temps de pluie ou menaçant. Les métaux ferreux seront préalablement revêtus d'une couche de peinture antirouille. Imprimer les métaux non ferreux avec CHABOPRIMER. Pour tout problème particulier, consulter nos services techniques ou commerciaux.

COMPOSITION	Liant principal : résine styrène acrylique. Pigments : oxyde de titane traité. Charges : carbonates de calcium. Eau, solvant de coalescence et adjuvants divers.
IDENTIFICATION	Classification AFNOR : famille I, classe 7b2. pH : $9 \pm 1$ . Densité : $1,5 \pm 0,1$ . Viscosité : 70 poises. Extrait sec à 105°C : $69\% \pm 2\%$ . Cendres à 450°C : $56\% \pm 2\%$ .
CARACTÉRISTIQUES	Rendement 5 à 6 m <sup>2</sup> / litre (selon état et porosité du support). Séchage : sec en surface après 2 à 3 heures. Recouvrable après 12 heures (dans des conditions climatiques normales : T = 20°C et H.R. = 70%).
DILUTION	CHABOFIX est prêt à l'emploi pour une application sur un fond non absorbant. Sur fond absorbant, il est recommandé d'ajouter 5 à 8% d'eau.
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	A l'eau, immédiatement après utilisation.
CONDITIONNEMENT	Emballages de 3 et 15 litres.
STOCKAGE	Un an en emballage d'origine, hermétiquement fermé, conservé à l'abri du gel et de la chaleur.
CLASSIFICATION COV	Valeur limite UE pour un produit (Cat A/h) : 30 g/l (2010) Ce produit contient maximum 19 g/l COV.

CHABAUD SAS

380 Rue Terre de Roy - ZI - 34748 VENDARGUES Cedex (FRANCE) - Tél. (33) 04 67 87 20 20 - Fax (33) 04 67 87 19 93  
internet : [chabaud.com](http://chabaud.com) / e-mail : [chabaud@chabaud.com](mailto:chabaud@chabaud.com)