



MAT PREMIER

Fiche N°A65/10-12

Définition :

Peinture intérieure performante, à base de résine acrylique, très garnissante et opacifiante, prête à l'emploi.

Destination :

Murs et plafonds intérieurs en plaques de plâtre, plâtre, béton, enduit ciment, briques ou parpaings, neufs ou en rénovation.

Qualités :

MAT PREMIER se distingue par un incomparable pouvoir opacifiant, assurant un aspect final irréprochable, sur tous supports traditionnels.

- Peinture onctueuse, d'une très grande facilité d'application.
- Excellente tenue sur tous supports préalablement préparé.
- Lavable.
- Blancheur du film sec.

Préparation des supports :

Se conformer strictement aux prescriptions et directives du DTU 59.1.

Supports neufs : Léger ponçage si nécessaire et dépoussiérage. Il est recommandé d'imprimer les fonds absorbants.

Supports anciens : Effectuer des tests d'adhérence de l'ancienne peinture ou revêtement et procéder si besoin à un décapage. Lessivage des anciennes peintures bien adhérentes.

Application :

Brosse, rouleau ou par projection, en 2 couches sur un support neuf et en 1 ou 2 couches pour des travaux d'entretien et de rénovation.

Recommandations :

L'application de MAT PREMIER s'effectue sur des supports parfaitement secs, sains, propres et adhérents.

COMPOSITION	Liant principal : Polymères acryliques. Pigment : Oxyde de titane rutile Charges : Carbonates de calcium. Adjuvants : Agents épaississants, dispersants et fongicides.
IDENTIFICATION	Classification AFNOR : Famille I, classe 7b ₂ . Densité à 20°C : 1,6 ± 0,1. Extrait sec à 105°C : 63% ± 2%, Cendres à 450°C : 57% ± 1%, Viscosité à 20°C : 76 poises, pH : 9 ± 1.
CARACTERISTIQUES	Rendement : 8 à 10 m ² par litre et par couche, sur support lisse et non poreux. Séchage en surface après 1 à 2 heures ; recouvrable après 12 heures ; dur en 24 heures (dans des conditions climatiques normales : T = 20°C et H.R. = 70%).
DILUTION	En première couche, ajouter de 2 à 5% d'eau, suivant la porosité du fond. Deuxième couche non diluée.
NETTOYAGE DU MATERIEL	A l'eau claire, immédiatement après utilisation.
CONDITIONNEMENT	Seaux de 15 litres.
STOCKAGE	Un an en emballage d'origine, hermétiquement fermé, conservé à l'abri du gel et de la chaleur.
CLASSIFICATION COV	Valeur limite UE pour un produit Cat A/c : 75 g/L (2010). Ce produit contient maximum 12 g/l COV.