



COLLE EN POUDRE POUR LE CALAGE DE L'ISOLANT DANS LES PROCÉDES CHABISO C/F ET LR

PROFASDERM Calage

FICHE N° I 50/09-12

Définition

Enduit de calage en poudre, à mélanger à de l'eau, utilisé dans les procédés d'isolation thermique par l'extérieur CHABISO C/F et LR.

Destination

PROFASDERM Calage a pour fonction essentielle le calage des plaques d'isolant PSE ou laine de roche sur le support.

Qualités

- Très bonne dispersibilité de la poudre dans l'eau
- Faible sensibilité à la reprise d'eau
- Facilité de mise en œuvre sans perte de produit
- Résistance et dureté

Préparation des supports

Les fonds doivent être impérativement secs et sains.

Procéder, si besoin, à un traitement anti-cryptogamique préalable.

Mise en œuvre

Répartir au minimum cinq plots de colle par plaque à l'aide d'une truelle. Monter les panneaux par rangées successives à partir du bas, façon "coupe de pierre". Se conformer aux prescriptions de nos cahiers des charges et avis techniques.

Recommandations

Veiller à la parfaite planéité de l'ensemble. Application par des températures comprises entre +5°C et +35°C.

Stocker PROFASDERM Calage à l'abri de l'humidité.

Pour tout problème particulier, veuillez consulter notre distributeur.

COMPOSITION	Liant principal : résine vinylique plastifiée. Charges : sable, silices, carbonates de calcium. Adjuvants divers.
CARACTÉRISTIQUES	Consommation : 1,5 à 2,5 kg par m ² . Séchage : 24 heures avant mise en place des chevilles.
PRÉPARATION DU MÉLANGE	Vider le contenu d'un sac de PROFASDERM Calage dans un récipient. A l'aide d'un agitateur électrique, incorporer à la poudre 23% d'eau, soit 7 litres d'eau pour un sac de 30 kg de PROFASDERM Calage. Mélanger jusqu'à obtention d'une pâte onctueuse et homogène, puis laisser reposer environ 10 minutes avant utilisation.
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	A l'eau, immédiatement après utilisation.
CONDITIONNEMENT	Sac papier de 30 kg net.
STOCKAGE	Six mois en emballage d'origine, hermétiquement fermé, conservé à l'abri de l'humidité.

CHABAUD SAS

380 Rue Terre de Roy - ZI - 34748 VENDARGUES Cedex (FRANCE) - Tél. (33) 04 67 87 20 20 - Fax (33) 04 67 87 19 93

Internet: www.chabaud.com / e-mail: chabaud@chabaud.com