



ENDUIT SOUPLE POUR LE TRAITEMENT DES FISSURES

TECHNO-ENDUIT

Fiche N°H300/09.02

Définition

Enduit souple en pâte, prêt à l'emploi, à forte teneur en résine acrylique.

Destination

Traitement des fissures par marouflage d'une bande de pontage ARMAFAS E ou ARMAFAS EF, entre deux couches de TECHNO-ENDUIT.

Qualités

- Produit prêt à l'emploi,
- Souplesse durable dans le temps,
- Perméable à la vapeur d'eau,
- Très grande facilité de mise en oeuvre,
- Très faible sensibilité à l'eau,
- Excellente adhérence sur tous les supports traditionnels sains et préalablement préparés

Préparation des supports

TECHNO-ENDUIT s'applique impérativement et exclusivement sur un support traditionnel brut ou décapé, propre, sain et sec, préparé selon les règles de l'art et les DTU en vigueur. La préparation des fissures devra avoir été effectuée selon les directives du SNJF.

Avant la mise en oeuvre de TECHNO-ENDUIT, apprêter le support et bien imprégner l'intérieur des fissures avec le fixateur de fond TECHNOFOND ou TECHNOFIX. Les surfaces contaminées par des mousses ou des champignons seront préalablement traitées avec la solution MAC CIDE.

Application

A la brosse, au rouleau ou au couteau à enduire. Ne pas appliquer lorsque la température est inférieure à +5°C ou supérieure à +35°C. Eviter également toute mise en oeuvre par temps de pluie ou menaçant, ainsi que sur des supports humides ou gelés.

Recommandations

Réhomogénéiser la pâte avant l'emploi.

COMPOSITION	Liant principal : copolymère acrylique. Charges : carbonates de calcium. Adjuvants : agents épaississants, dispersants, fongicides.
IDENTIFICATION	Classification AFNOR : famille I, classe 7b2. Densité à 20°C : 1,3 ± 0,1. Extrait sec à 105°C : 68% ± 2%. Cendres à 450°C : 42% ± 1%. Viscosité à 20°C : 240 poises. pH : 9 ± 1.
CARACTÉRISTIQUES	Consommation : 0,330 l/m ² (500 g/m ²) en 1 couche Séchage : en 3 à 4 heures ; recouvrable après 24 heures (dans des conditions climatiques normales : H.R. = 70% ; T = 20°C).
DILUTION	TECHNOFAS 3000 est prêt à l'emploi. Ne pas diluer.
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	À l'eau, immédiatement après utilisation.
CONDITIONNEMENT	Emballages de 15 litres.
STOCKAGE	Un an en emballage d'origine, hermétiquement fermé, conservé à l'abri du gel ou des fortes chaleurs.
CLASSIFICATION COV	Valeur limite UE pour un produit (Cat A/c) : 40 g/l (2010) Ce produit contient maximum 28 g/l COV.

CHABAUD SAS

380 Rue Terre de Roy - ZI - 34748 VENDARGUES Cedex (FRANCE) - Tél. (33) 04 67 87 20 20 - Fax (33) 04 67 87 19 93 internet : chabaud.com / e-mail : chabaud@chabaud.com